

## הוראות הדפסה וגיהוץ משטחי אלומיניום ChromaLuxe

לחץ בינוני במכש

<u>גודל במ"מ</u>	<u>טמפרטורה במעלות צלזיוס</u>	<u>זמן בשניות</u>
101.6X152.4	200-205	65-70
127X177.8	200-205	65-70
152.4X152.4	200-205	65-70
180X270	200-205	85-90
203.2X254	200-205	85-90
203.2X304.8	200-205	85-90
298.4X298.4	200-205	90-95
300X400	200-205	100-120
381X476.25	200-205	100-120

**הערה:** יש לציין שהוראות אלו הן בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים, מדפסת סובלימציה מכש חום ולנייר המודפס וכיו"ב.  
כמו כן אין האמור לעיל מתייחס למוצרים ומתכלים שאינם נקנו בחברת גלובוס רועי ישראל בע"מ.

[www.globus-israel.com](http://www.globus-israel.com)